

AQUAgum - JEDNOSKŁADNIKOWA FOLIA W PŁYNIE

DANE

Baza:	dyspersja żywic,
konsystencja:	ciecz/pasta
gęstość	ok. 1,4-1,5 (g/cm ³)
Współczynnik pH	ok. 8-9
sposób nakładania:	wałkiem, pędzlem, szpachlą
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia pomiędzy pierwszą a drugą warstwą:	około 3 godzin
montaż okładzin, płytek:	od nałożenia ostatniej warstwy ok. 12-24 godz czas ten może ulec wydłużeniu z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz w przypadku podłoża nienasiąkliwych
wydajność	: w zależności od podłoża ok. 1,3kg/m ² /mm
mycie narzędzi :	woda wodociągowa,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	1,5kg, 4kg, 7kg, 14kg,

CECHY

- gotowy do użycia,
- elastyczna,
- szybko schnąca,
- wodoszczelna,
- nie zawiera rozpuszczalników,
- wysoce przyczepna,
- izoluje przeciw wilgoci,
- do wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- na ściany i sufity, podłogi, piwnice, przed układaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i mozaiki, na balkony i tarasy,
- nie wymaga zbrojenia.

ZASTOSOWANIE

- może być stosowana na: płytach G-K, gipsowo-włóknowych i cementowo-włóknowych; tynach gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, betonie, podkładach cementowych, anhydrytowych płytach drewnopochodnych, istniejących okładzinach kamiennych i ceramicznych itp.
- Przed nałożeniem folii w płynie powierzchnię zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym, a po całkowitym jego wyschnięciu można aplikować folię w płynie (folię przed użyciem wymieszać).
- wszystkie naroża oraz elementy przejściowe uszczelnić mankietami/narożnikami uszczelniającymi.
- nanosić preparat na podłoża mocne, nośne, suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, nienarażone na podciąganie wilgoci.
- Preparat nanosić wałkiem, pędzlem lub pacą na całej powierzchni przeznaczonej do uszczelniania. Nanosić równomiernie i cienkowarstwowo. Kolejną warstwę nanosić krzyżowo po upewnieniu się że poprzednia warstwa jest sucha (ok. 3godz).
- wszelkie prace z użyciem **AQUAgum - jednoskładnikowej folii w płynie** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.
- nie należy mieszać produktu z innymi materiałami. Może to spowodować istotne zmiany właściwości.

ZALECENIA

- Nie stosować w temp. poniżej +5°C.
- Nie stosować do pokrywania pęknięć oraz na wilgotne podłoża, narażone na podciąganie wilgoci.
- Unikać zastoin wody, nie stosować na powierzchnie, które są w ciągłym kontakcie z wodą (fontanny, baseny itp.)
- Jednoskładnikowa folia w płynie nie jest ostateczną warstwą wykończeniową. Powinna być pokryta okładziną ceramiczną, kamieniem naturalnym lub mozaiką.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.