

GRUNT POD TYNK GT QUARTZ

DANE

Baza:	dyspersja żywic,
konsystencja:	lepki,
gęstość	ok. 1,4-1,6 (g/cm ³)
Współczynnik pH	ok. 8
sposób nakładania:	wałkiem, pędzlem,
stosowanie i przechowywanie w temp.:	+5 – +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,
czas schnięcia:	około 12h
wydajność :	ok. 250g/m ² ,
mycie narzędzi i rozcieńczenie:	woda wodociągowa,
gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie
opakowania:	16KG,

CECHY

- gotowy do użycia
- wzmacnia powierzchnię,
- zawiera piasek kwarcowy
- nie zawiera rozpuszczalników,
- zwiększa przyczepność,
- reguluje chłonność,
- do wnętrza i na zewnątrz budynków,
- na ściany i sufity,
- paroprzepuszczalny.

ZASTOSOWANIE

- do gruntowania powierzchni przed nakładaniem tynków mineralnych, akrylowych, silikonowych, silikatowych, mozaikowych na wszelkie podłoża budowlane cementowo-wapienne oraz gipsowe.
- przed użyciem wymieszać.
- nanosić preparat na podłoża mocne, nośne, suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu. Podczas gruntowania ściany nie mogą być przemrożone.
- Po zagruntowaniu unikać zapylenia w pomieszczeniach i osiadania kurzu.
- wszelkie prace z użyciem **Nero GT QUARTZ** należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału i jego zastosowanie do innych celów. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.
- nie należy mieszać produktu z innymi materiałami. Może to spowodować istotne zmiany właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny,
- zaleca się stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zwykłych środków ostrożności przy pracach z produktami chemicznymi.
- Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać!
- resztek nie wylewać do kanalizacji.
- składować i transportować w dodatnich temperaturach w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.